



春日井市立中学校標準服製造申請書

申請日 令和 4 年 6 月 2 日

※申請は1アイテムにつき、1申請が必要

※素材が変わる場合は、その都度申請が必要

申請内容 新規 ☒ 変更 ☐

申請者	企業名	松永株式会社		
	住所	愛知県一宮市城崎通6丁目17番地		
	TEL	0586-71-8214	FAX	0586-24-2957
	代表者名	松永秀文	担当者名	
	Email	gakusei@matsu-naga.co.jp		

①申請アイテム(○付)

☒ I型ブレザー ・ II型ブレザー ・ I型スラックス ・ II型スラックス ・ スカート ・ 夏I型スラックス ・ 夏II型スラックス ・ 夏スカート

②商品品番、生地品番、混紡率

商品品番	素材品番	生地仕入先(メーカー)	混紡率
1966-1	MLK30	ナカヒロ	W30% / P70%
生地名(例:ストレッチサージ)			
ストレッチ ツイル			

③形状に関する特許、実用新案、意匠登録の有無

☒ 有 ☐ 無 具体的内容

④商品ブランド名

日本語表記	スウィングライン	※ブランド所有者が異なる場合は所有者記載
英字表記	SWING LINE	

⑤販売予定先(すべて記載)

販売予定先	(株)清水屋、昌栄堂、おすき衣料
-------	------------------

⑥販売開始時期

開始時期 令和 4 年 11 月 1 日 ~

⑦添付書類

- ・表地色の判定結果を証する書類
- ・規定・品質認定基準に基づく採寸データ(実寸)
- ・生地メーカー発行の物性試験書

※採寸データはメーカー採寸でも可(責任者の所属・氏名明記の上、押印又は署名入りのもの)

※表地色の判定結果及び生地の物性証明は生地メーカーの社検でも可

春日井市中学校制服商品審査書

※仕様書に記載されたアイテム別指定サイズの商品と、仕様に適合していることを証する各書類を添付して提出すること。

※採寸データはメーカー採寸でも可(責任者の所属・氏名明記の上、押印又は署名入りのもの)

※表地色の判定結果及び生地地の物性証明は生地メーカーの社検でも可。

担当



①機能評価

生地による試験	色差	ウォッシュャブル	耐久性
検査結果記載	C 0.28 D 0.23	経 -0.6% 縮 -0.1%	5000回以上
可否	合格・不合格	合格・不合格	合格・不合格

■ I 型ブレザー、II 型ブレザー

	基準サイズ: I 型は170A、II 型は160A	可否
表地色	色差計による判定 ΔE^*ab 0~2.0未満の範囲内(C光源、D65光源)	○
裏地色	濃紺のみ、柄入り等は全て不可(静電糸等でストライプに見えるものも不可)	○
サイズ	バスト(170A)サイズ108cm、160Aサイズ96cmから出来上がり寸法で±2.0cm以内は合格	○
	着丈(170A)サイズ72cm、160Aサイズ62cmから出来上がり寸法で±1.5cm以内は合格	○
	肩幅(170A)サイズ46cm、160Aサイズ41cmから出来上がり寸法で±1.0cm以内は合格	○
	袖丈(170A)サイズ61cm、160Aサイズ57cmから出来上がり寸法で±1.0cm以内は合格	○
	※サイズアップ仕様(バスト・袖・丈)については0~6cm内で自由	
衿吊	表地は裏地と同色又は黒、紺、グレーの織物、テープのみ可(金属製、樹脂製、紐類等は不可)	○
名札吊	見本と同様のポケット内にしまえる仕様のもののみ可	○
釦	指定釦のみ使用可	○
チェンジ釦	黒樹脂製のみ可(金属製、華美なものは全て不可)	○
ダーツ	ダーツ無しやプリンセスライン等見た目が変わるものは全て不可	○
前合わせ	左右変更できるもののみ可	○
ステッチ	衿・ラベル・前カット・ポケット部にステッチ0.3cm	○
袖口反射	反射パイピングが見本と同じ(材質、長さ、取り付け位置)	○

■ I 型、II 型冬夏スラックス

	基準サイズ: I 型はウエスト76cm、II 型はウエスト64cm (出来上がり)ウエストの誤差は、形状に著しく違和感のない程度において認める	可否
表地色	色差計による判定 ΔE^*ab 0~2.0未満の範囲内(C光源、D65光源)※ベースの紺色部分を測色	
柄合わせ	尻ぐり部分の柄が左右であっているもののみ合格	
腰裏色	黒・グレー・紺の無地のみ可、滑り止め付は可	
サイズ	I 型のワタリ幅(W76cmサイズ)34.0cmから出来上がり寸法で±1.5cm以内は合格	
	II 型のワタリ幅(W64cmサイズ)31cmから出来上がり寸法で±1.5cm以内は合格	
	I 型の裾幅(W76cmサイズ)23.0cmから出来上がり寸法で±1.5cm以内は合格	
	II 型の裾幅(W64cmサイズ)19.0cmから出来上がり寸法で±1.5cm以内は合格	
	※サイズアップはウエスト部のみ可(〜3cmまで)、アジャスター不可	
腰形状	腰切替有のみ可、腰切替巾は3.5cm~4.0cmのみ(腰後ろの割仕様は不可)	
タック	ワンタックのみ可、タック巾は2(4)cm以下のみ可	
ベルト通し	I 型のベルト通し: 7~8本のみ可、長さは4.0~5.0cm以内	
	II 型のベルト通し: 6~7本のみ可、長さは3.5~4.0cm以内	
裏地	黒かグレー無地のみ可、無しでも可	
ポケット	脇、後ろ部分のみ可、雨蓋付きは不可	

■ 冬夏スカート

	基準サイズ: ウエスト63cm	可否
表地色	色差計による判定 ΔE^*ab 0~2.0未満の範囲内(C光源、D65光源)※ベースの紺色部分を測色	
柄合わせ	襷の中心部分と裾柄は指定有り、指定柄があっているもののみ合格	
裏地	黒かグレー無地のみ可、無しでも可	
ベルト	ベルト幅は3cmのみ可	
スカート吊紐	黒かグレーのみ可	
アジャスター	調節可能なアジャスターのみ可(調節幅は不問)、3段カンは不可	
ポケット	左脇部分のみ可、内側のポケット有無は自由	

1ヶ所でも不合格があった場合は、再度修正した上で再申請すること

受付No. 20212655

品質規格試験表

納入先
依頼先 企画部
受付 2022/5/26
報告 2022/6/2

依頼No. HN-2019

日本毛織株式会社
研究開発センター品質検査チーム

試験項目	製伝					試験方法
	マーク	品名				
		MI KJD				
		色番	NK			
		反品				
		品名	ストレッチーン(織物)			
混用率	W		27.3 %			JIS L1030
	P		72.7 %			
ソックス試変化 (H2法)	直後	経	-0.4 %			JIS L1096 H.39.1 (H2法)
	直後	緯	0.4 %			
	24h後	経	-0.5 %			
	24h後	緯	-0.1 %			
洗濯方法変化 (C3G)	20回経		-0.6 %			JIS L1930 (C3G)
	20回緯		-0.1 %			
	20回外観		4-5級			
色持ち (A法、セッ)	10h		4-5級			JIS L1076 8.1.1 (A法)
	20h		4級			
	30h		4級			
耐摩耗 (マーチンデール)			50,000 回以上			JIS L 1096 E法
耐色	ΔE		0.28			光源C 光源D65
	ΔE		0.23			

春日井市中学校標準服・提出サンプル採寸データ

I 型ブレザー

	(基準) 170A	(提出) 170A
サイズ	基準寸法 (cm)	サンプル寸法 (cm)
バスト	108	108
着丈	72	71.5
肩幅	46	46.5
袖丈	61	61

II 型ブレザー

	(基準) 160A	(提出) 160A
サイズ	基準寸法 (cm)	サンプル寸法 (cm)
バスト	96	96
着丈	62	61.5
肩幅	41	41.5
袖丈	57	57

I 型スラックス

	(基準) w76	(提出) w76
サイズ	基準寸法 (cm)	サンプル寸法 (cm)
ワタリ幅	34	33
裾幅	23	22

II 型スラックス

	(基準) w64	(提出) w64
サイズ	基準寸法 (cm)	サンプル寸法 (cm)
ワタリ幅	31	31.3
裾幅	19	20

2022/6/14

松永株式会社

